



ÖVRIGA PRODUKTER



TM 910

Dammbindare och betongythärdare för glansigare golv

TM 910 är ett bestrykningsmedel för betong- och asfaltgolv, som inte är diffusionstät eller pigmenterat.

TM 910 används där man ställer krav på hög avnötningshållfasthet samtidigt som man har krav på ett icke dammande, lättstädat och ett glansigt golv.

TM 910 utgöres av ytterst fina partiklar, vilket gör att vätskan tränger ner 3-5 mm i underlaget.

TM 910 kan exempelvis användas till ladugårdar, parkeringsdäck, mjölk- och foderrum, flyghangarer, lagerlokaler, terminaler, stallar, industrier, garage, frysrum, verkstäder och asfaltgolv.

TM 910

Allmänt

TM 910 är ett bestrykningsmedel för betong- och asfaltgolv, som inte är diffusionstät eller pigmenterat.

TM 910 används där man ställer krav på hög avnötningshållfasthet samtidigt som man har krav på ett icke dammande, lättstädat och ett glansigt golv. TM 910 utgöres av ytterst fina partiklar, vilket gör att vätskan tränger ner 3-5 mm i underlaget.

Ett golv behandlat med TM 910 är resistent mot många syror och oljor, t ex broms- och hydraulolja. Behandlade golv kan även målas.

Ett betonggolv kan behandlas efter ca 4 dygns härdning. TM 910 är vattenbaserat och kan läggas utan speciell skyddsutrustning.

Gör så här

1. Cementhud, olja och fett borttages. Dammsug golvet noga med en industridammsugare.
2. Första varvet spädes med 20% vatten. Borsta ut produkten flödigt med en mjuk borste. Se till att golvet är mättat.
3. Drag bort allt överskott med en skumgummiraka.
4. Andra varvet skall strykas tunt. Använd enbart skumgummiraka. Rengör redskapet i vatten.

TEKNISKA DATA

Polymertyp	Modifierad copolymer akrylat
Lösningsmedel	Enbart vatten
Densitet	1,0 kg/liter
pH	7,5-8,0
Diffusionstäthet	Ej diffusionstät
Kemikalieresistens	Se resistenslista
Glans enl Erichsen Glossmaster Model 507	125
Nötningsmotstånd	Se protokoll från Statens Provningsanstalt
Lägsta läggningstemp	+5° C
Åtgång	5-6 m ² per liter vid två strykningar
Torktid +18° C	Andra behandlingen 2-4 timmar. Gångtrafik 2-4 timmar. Trucktrafik 1-2 dygn
Lagring	Skall lagras och transporteras frostfritt
Transportklassificering	Ej klassad som farligt gods
Förpackningar	25 liters plastdunk



TM Progress



Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

