



BYGGSPACKEL



TM BYGG

Snabbtorkande byggspackel

TM BYGG är ett snabbtorkande byggspackel där man eftersträvar en mycket snabb torktid.

TM BYGG är avsett för läggning i skikt mellan 1 och 50 mm på underlag av betong, trä, spånskiva, klinker m.m.

- Fallbyggnad
- Reparationer
- Skiktthjocklek 1-50 mm
- Lättarbetat
- Mattlägningsbart efter 1-3 timmar
- Kvartsdammfritt
- Vattenskadestabilt
- Uppfyller Hus AMA-kraven

TM BYGG

Allmänt

TM Bygg är ett snabbtorkande byggspackel där man eftersträvar en mycket snabb torktid.

TM Bygg är avsett för läggning på betong, lättbetong, spånskiva, klinker m.m.

TM Bygg läggs i skikt mellan 1-50 mm.

Leveranssätt

TM Bygg levereras i säckar om 15 kg.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Ytorna som beläggs, skall vara fasta och rena.

Cementhud, färg, fett, porösa och lösa föroreningar avlägsnas. Golven dammsugs noggrant. Starkt sugande underlag primas med TM Primer 001, spädning 1:3. Se primerguide.

Handspackling

Massan blandas till önskad konsistens med ca 2,7-3,0 liter vatten per 15 kg säck. Massan blandas med visp i minst en minut och läggs ut med lämpligt spackelverktyg.

Övrigt

Vid godkända fuktvärden kan ytan beläggas tidigast efter 1-3 timmar. Detta är beroende av tjocklek, temperatur samt relativ fuktighet i lokalen. Då fukthalten i första hand avgörs av den underliggande betongen bör RF-prov tagas. För att skynda på torktiden bör ventilation.

TEKNISKA DATA

Böjhållfasthet MPa	9	Gångbar minuter	30-60
Tryckhållfasthet MPa	29	Mattläggningstid timmar	1-3
Fri krympning %	0,09	Lagringstid mån	3
Vidhäftning MPa	>2	Vattenskadestabil	Ja
Läggningstemperatur ej under	+10°C	Uppfyller Hus AMA	Ja
Vattenbehov %	18-20	Kvartsdammfri	Ja
Användningstid minuter	ca 15	Åtgång kg/m ² och mm	1,5



TM Progress

Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

