



# AVJÄMNINGSMASSA



## TM EXPRESS K

TM Express K är en fiberförstärkt avjämningsmassa där man eftersträvar en normal torktid.

TM Express K är avsedd för lagging i skikt mellan 4-40 mm på underlag av betong, lättbetong, HDF-plattor, klinker m.m.



- Pump- och handspacklingsbar
- Avjämning, fallbyggnad
- Värmegolv
- Gångbar 1-3 timmar
- Fiberförstärkt
- Vattenskadestabil
- 20 kg säck med bärhandtag
- Uppfyller Hus AMA

# TM EXPRESS K

TM Express K är en fiberförstärkt avjämningsmassa avsedd för avjämning av golv i skikt mellan 4-40 mm. TM Express K är lämplig för avjämning i kontor, sjukhus, bostäder, badrum mm. Produkten är även lämplig för avjämning av värmegolv. TM Express K är lågalkalisk.

## Arbetsbeskrivning

### Förarbete

Underlaget skall vara fritt från damm, cementhud, fett, färg eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Prima underlaget med TM Primer 001. Se särskilt produktblad.

Temperatur i underlag, lokal och material skall vara minimum + 10 grader.

### Utläggning med pump

Avjämningsmassan blandas med ca 20% vatten i en pumpbil eller en automatisk blandarpump.

Minska vattenmängden något vid läggning av fall i badrum.

Under läggning slätas ytan med lämpligt spackelverktyg.

Kontrollera att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

### Handspackling

Blanda TM Express K med en visp-försedd borrmaskin eller mixer med ca 4,1 liter vatten per 20 kg säck.

Minska vattenmängden något vid läggning av fall i badrum.

Blanda massan i minst 2 minuter.

Kontrollera att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Utlägges med lämplig spackelverktyg.

## Lämpliga underlag

- Betong
- Sten/keramik
- Lättbetong
- HDF-plattor

## Torktid

Före ytbeläggning skall man alltid försäkra sig om att bjälklaget är tillräckligt uttorkat.

Se rekommendationer i HusAMA.

På torrt underlag är TM Express K mattläggningsbar efter 1-4 veckor (ca 1 mm per dygn) förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF.

Torktiden är beroende på tjocklek (4-40 mm), temperatur samt relativ fuktighet i lokalen.

Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat på +20 grader och minimum 50% RF i lokalen samt ett bra luftombyte.

För att skynda på torktiden, söj för god ventilation under de första dygnen efter läggning.

För fukt känsliga beläggningar t ex trägolv skall man följa tillverkarens anvisningar.

## Förpackningar

Pumpbil

Big bag

Tät 20 kg's säck  
med bärhandtag



TM Express K kan levereras med pumpbil.

## TEKNISKA DATA

Tryckhållfasthet	C20	Användningstid ca minuter:	15
Böjhållfasthet	F5	Gångbar timmar:	1-3
Vidhäftning	>1.5	Mattläggningsbar	se torktid
RWFC klass	350	Lagringstid månader:	3-6
Fri krympning 28 dygn %	<0.03	Vattenskadestabil:	Ja
Utflytning, EN 12706 mm:	135-145	Provning sammansatt konstruktion	Ja
Emissioner TVOC 28 dygn µg/m <sup>2</sup> x h	< 10	Uppfyller HusAMA	Ja
Tjocklek mm:	4-40	Åtgång kg/kvm & mm (enligt GBR)	1.65
Läggningstemperatur, ej under	+10 C		
Vattenbehov %:	ca 20		
Blandningstid minuter:	2	Provningmetoder enligt SP / SITAC's standard för P	
		märkning av avjämningsmassor, om inget annat anges.	



## TM Progress

### Huvudkontor

TM Progress AB  
Kavelvägen 7, Box 395  
891 28 Örnsköldsvik  
Tel 0660-29 95 30  
Fax 0660-37 67 65  
E-post: info@tmprogress.se  
www.tmprogress.se

### Försäljning

Stockholm 070-688 44 30  
Stockholm 070-699 91 00  
Stockholm 070-609 95 30  
Örebro 070-552 23 72  
Växjö 070-892 32 22  
Osby 070-860 99 09  
Göteborg 070-325 85 40  
Örnsköldsvik 070-699 74 70

### Order & leverans

TM Progress AB  
Olbergavägen 8  
734 92 Hallstahammar  
Tel 0220-105 10  
Fax 0220-169 60  
E-post: hallsta@tmprogress.se

