



AVJÄMNINGSMASSA



TM FIN

Finspackel för golv

TM FIN är ett normaltorkande finspackel som är avsett för läggningar i skikt mellan 0 och 5 mm på underlag av betong, spånskiva, klinker mm.

- Lång öppentid
- Mattläggingsbar efter 3-24 timmar
- Finkornig
- Vattenskadestabil
- Kvartsdammfri
- Uppfyller Hus AMA-kraven

TM FIN

Allmänt

TM FIN är ett normaltorkande finspackel för betong, lättbetong, trä, spånskiva, plastmatta, klinker m.m.

TM FIN läggs i skikt mellan 0 och 5 mm.

Leveranssätt

TM FIN levereras i säckar om 15 kg.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Ytorna som skall beläggas skall vara fasta och rena. Cementhud, färg, fett, porösa och lösa föroreningar avlägsnas. Dammsug golven noggrant. Underlaget primas med TM PRIMER 001, spädning 1:3. Ej

sugande underlag primas med en del TM FIN och en del koncentrerad primer. Blanda väl och borsta ut.

Handspackling

Massan blandas till önskad konsistens med ca 3,0-3,5 liter vatten per 15 kg säck. Blanda med visp i minst en minut och lägg ut massan med lämpligt spackelverktyg.

Övrigt

Vid godkända fuktvärden kan ytan beläggas tidigast efter 3-24 timmar. Detta är beroende av tjocklek, temperatur, samt relativ fuktighet i lokalen. Då fukthalten i första hand avgörs av den underliggande betongen bör RF-prov tas. För att skynda på torktiden, söj för god ventilation.

TEKNISKA DATA

Kulintryck mm	> 0,3	Lagringstid mån	3-6
Vidhäftning MPa	> 2	Vattenskadestabil	Ja
Läggningstemperatur ej under	+10°C	Kvartsdammfri	Ja
Vattenbehov %	ca 20-24	Uppfyller Hus AMA	Ja
Användningstid minuter	ca 45	Åtgång kg/m ² och mm	1,5
Gångbar timmar	ca 2-6		
Mattläggningstid timmar	3-24		



TM Progress

Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

