



# FIN- OCH BYGGSPACKEL



## TM KOMBI

### Snabbtorkande fin- och byggspackel

TM KOMBI är ett snabbtorkande fin- och byggspackel där man eftersträvar en mycket snabb torktid.

TM KOMBI är avsett för läggning i skikt mellan 0 och 50 mm på underlag av betong, trä, spånskiva, plastmatta, klinker m.m.



- Finspackling
- Fallbyggnad
- Reparationer
- Skiktjocklek 0-50 mm
- Lättarbetat
- Mattläggningsbart efter 1-3 timmar
- Kvartsdammfritt
- Vattenskadestabil
- Uppfyller Hus AMA-kraven

# TM KOMBI

## Allmänt

TM Kombi är ett snabbtorkande fin- och byggspackel där man eftersträvar en mycket snabb torktid.

TM Kombi är avsett för läggning på betong, lättbetong, trä, spånskiva, plastmatta, klinker m.m.

TM Kombi läggs i skikt mellan 0-50 mm.

## Leveranssätt

TM Kombi levereras i säckar om 15 kg.

## Arbetsbeskrivning

### Förarbete

Ytorna som beläggs, skall vara fasta och rena.

Cementhud, färg, fett, porösa och lösa föroreningar avlägsnas. Golven dammsugs noggrant. Starkt sugande underlag primas med TM PRIMER 001, spädning 1:3.

Ej sugande underlag primas med en del TM Kombi och en del koncentrerad primer. Blandas väl och borstas ut.

## Handspackling

Massan blandas till önskad konsistens med ca 3,0-3,6 liter vatten per 15 kg säck. OBS! Något lösare konsistens när massan skall användas som finspackel. Massan blandas med visp i minst en minut och läggs ut med lämpligt spackelverktyg.

## Övrigt

Vid godkända fuktvärden kan ytan beläggas tidigast efter 1-3 timmar. Detta är beroende av tjocklek, temperatur samt relativ fuktighet i lokalen. Då fukthalten i första hand avgörs av den underliggande betongen bör RF-prov tagas. För att skynda på torktiden söj för god ventilation.

## TEKNISKA DATA

Böjhållfasthet MPa	9	Gångbar timmar	1
Tryckhållfasthet MPa	22	Mattläggningstid timmar	1-3
Fri krympning %	0,06	Lagringstid mån	3
Vidhäftning MPa	>2	Vattenskadestabil	Ja
Läggningstemperatur ej under	+10°C	Uppfyller Hus AMA	Ja
Vattenbehov %	20-24	Kvartsdammfri	Ja
Användningstid minuter	ca 15	Åtgång kg/m <sup>2</sup> och mm	1,5



## TM Progress



### Huvudkontor

TM Progress AB  
Kavelvägen 7, Box 395  
891 28 Örnsköldsvik  
Tel 0660-29 95 30  
Fax 0660-37 67 65  
E-post: [info@tmprogress.se](mailto:info@tmprogress.se)  
[www.tmprogress.se](http://www.tmprogress.se)

### Försäljning

Stockholm 070-688 44 30  
Stockholm 070-699 91 00  
Stockholm 070-609 95 30  
Örebro 070-552 23 72  
Växjö 070-892 32 22  
Osby 070-860 99 09  
Göteborg 070-325 85 40  
Örnsköldsvik 070-699 74 70

### Order & leverans

TM Progress AB  
Olbergavägen 8  
734 92 Hallstahammar  
Tel 0220-105 10  
Fax 0220-169 60  
E-post: [hallsta@tmprogress.se](mailto:hallsta@tmprogress.se)

