



FIN- OCH BYGGSPACKEL



TM KOMBI FLEX

Snabbhårdnande fin- och byggspackel

TM KOMBI FLEX är ett mycket lätt arbetat fin- och byggspackel för golv med ett mycket snabbt hårdnande.

TM KOMBI FLEX är avsett för läggning på underlag av betong, golvspånskiva, sten/keramik, golvgipsskiva mm. Lämplig skiktjocklek är nära 0 till 50 mm.



- Primerfri på betonggolv
- Finspackling
- Fallbyggnad
- Reparationer
- Lättarbetat
- Mattläggningsbart efter 2-6 timmar
- Uppfyller Hus AMA-kraven

TM KOMBI FLEX

TM Kombi Flex är ett mycket lättarbetat fin- och byggspackel för golv med ett mycket snabbt hårdnande. Lämplig skiktjocklek är nära 0 till 50 mm.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Underlaget skall vara fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. TM Kombi Flex kan finspacklas på underlag med hårt lim som sitter väl fast. Sugande underlag som tex betong-golv behöver ej primas, eventuellt kan luftblåsor före-komma. Övriga underlag primas enligt TM Primer 001 produktblad. Temperatur i massan, underlaget och lokal skall vara min +10 grader.

Handspackling

Blanda TM Kombi Flex med en vispårsedd bormaskin eller mixer med ca 3,9 liter vatten per 15 kg säck. Tillsätt mindre vatten vid fallbyggnad och lite mera vid finspackling.

Notera att ca 3,9 liter per säck är ett riktvärde. Blanda massan i 2 minuter. Utläggas med lämplig spackel.

Lämpliga underlag

- Betong
- Golvspånskiva
- Sten/keramik
- Golvgipsskiva

Övrigt

TM Kombi Flex är gångbar efter 30-60 minuter. Före mattläggning skall man försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i Hus AMA.

TM Kombi Flex är mattläggningsbar efter 2-6 timmar förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med + 20 grader, 50% RF samt ett bra luftombyte.

Förpackning

TM Kombi Flex levereras i täta säckar om 15 kg.

TEKNISKA DATA

| | | | |
|-------------------------------|-------|--|-------|
| Tryckhållfasthet, prEN 13813 | C20 | Gångbar minuter | 30-60 |
| Böjhållfasthet, prEN 13813 | F7 | Mattläggningsbar tim | 2-6 |
| Vidhäftning MPa | >1,5 | Tjocklek mm | 0-50 |
| Fri krympning % | 0,5 | Lagringstid månader | 3-5 |
| Läggningstemperatur, ej under | +10°C | Vattenskadestabil | Ja |
| Vattenbehov % | ca 26 | Uppfyller HusAMA | Ja |
| Blandningstid minuter | 2 | Åtgång kg/m ² & mm (enligt GBR) | 1,35 |
| Användningstid ca minuter | 15 | | |



TM Progress AB



Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

