



PRIMER 001



TM PRIMER 001

TM PRIMER 001 är en primer avsedd för primning av betong, lättbetong, HDF, spånskiva, gipsskiva m.m.

TM PRIMER 001 kan beläggas när den är torr, normalt efter ca 1-10 timmar. Den bör dock inte vara äldre än tre dygn.



- Akrylatprimer
- Liten partikelstorlek
- Bra vidhäftning
- Alkaliebeständig
- Alla underlag

TM PRIMER 001

Allmänt

TM PRIMER 001 är en primer avsedd för primning av betong, lättbetong, trä, spånskiva, plastmatta, klinker m.m. TM PRIMER 001 kan beläggas när den är torr, normalt efter 1-10 timmar. Den får ej vara äldre än tre dygn innan spackling utförs. Förvaras vid minst 5°C.

Leveranssätt

TM PRIMER 001 levereras i 1 och 5 alt. 25 kg plastdunk.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Ytorna som primas skall vara fasta och rena. Cementhud, färg, fett, porösa och lösa föroreningar skall avlägsnas. Golven dammsugs noggrant.

Applicering

För sugande underlag späds TM PRIMER 001 med tre delar vatten. För starkt sugande golv eller vid hög temperatur behandlas golven två gånger 1:3. Detta efter att den första strykningen bildat film.

Vatten och primer blandas noggrant och borstas sedan ut. För ej sugande underlag, se guide nedan.

TEKNISKA DATA

Torrhalt %	45	Alkaliebeständig	Ja
Läggningstemperatur ej under	+10°C	Emissionstestad FLEC	Ja
Beläggningsbar timmar	1-10	Uppfyller Hus AMA	Ja
Lagringstid månader	6	Åtgång liter/m ²	ca 0,10-0,15

PRIMERGUIDE

Underlag	Strykning	Blandning	
Betong	1 ggr	1:3	Primer kan påföras med spruta men måste alltid borstas ut jämnt fördelat över golvytan. OBS! Kontrollera att temperaturen i underlag och luft är +10-20°C. * koncentrerad primer
Torra sugande betongunderlag	2 ggr	1:3	
Lättbetong, vattenfrånstötande	1 ggr	1:3	
Lättbetong, obehandlad	2 ggr	1:3	
Spånskivegolv	1 ggr	konc* + strö	
Träggolv	1 ggr	konc* + strö	
Golvgips	1 ggr	konc* + strö	
Täta, ej sugande underlag;			
Sten etc. efter sanering	1 ggr	1:1 + strö	
Spackel, nytt eller gammalt	1 ggr	1:3	
Sättbruk	1-2 ggr	1:3	
Tretong	1-2 ggr	1:2	



TM Progress



Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

