



# AVJÄMNINGSMASSA



## TM ROTAVJÄMNING K

För golv där man eftersträvar ett snabbt hårdnande

TM ROTAVJÄMNING K är en fiberförstärkt rotavjämningsmassa för golv där man eftersträvar en snabb torktid.

TM ROTAVJÄMNING K är avsedd för läggning i skikt mellan 2 och 50 mm på underlag av betong, klinker, lättbetong mm.



- Pump- och handspacklingsbar
- Avjämnning, fallbyggnad
- Gångbar efter ca 1 timme
- Mattläggningsbar efter 1-3 dygn
- Fiberförstärkt
- Vattenskadestabil
- Värmegolv
- Lätta industrigolv
- Uppfyller Hus AMA-kraven
- Typgodkänd

# TM ROTAVJÄMNING K

TM Rotavjämning K är en fiberförstärkt avjämningsmassa avsedd för avjämning av golv i skikt mellan 2-50 mm där man eftersträvar ett snabbt hårdnade. TM Rotavjämning K är lämplig för avjämning i kontor, sjukhus, bostäder, badrum mm. Produkten är även lämplig för avjämning av värmegolv. TM Rotavjämning K är lågalkalisk.

## Arbetsbeskrivning

### Förarbete

Underlaget skall vara fritt från damm, cementhud, fett, färg eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Prima underlaget med TM Primer 001. Se särskilt produktblad. Temperatur i underlag, lokal och material skall vara minimum + 10 grader.

### Utläggning med pump

Avjämningsmassan blandas med ca 20% vatten i en pumpbil eller en automatisk blandarpump. Vid läggning av fall till golvbrunn minskas vattenmängden så att konsistensen blir trögflytande. Under läggning slätas ytan med lämpligt spackelverktyg. Kontrollera att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

### Handspackling

Blanda TM Rotavjämning K med en vispörsedd bormaskin eller mixer med ca 3,8-4,0 liter vatten per 20 kg säck. Vid läggning av fall till golvbrunn minskas vattenmängden så att konsistensen blir trögflytande. Blanda massan i minst 2 minuter. Kontrollera att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Utlägges med lämplig spackelverktyg.

## Lämpliga underlag

- Betong
- Sten/keramik
- Golvgipsskiva
- Lättbetong
- HDF-plattor
- Flytande golvkonstruktioner

## Torktid

Före ytbeläggning skall man alltid försäkra sig om att bjälklaget är tillräckligt uttorkat.

Se rekommendationer i HusAMA.

På torrt underlag är TM Rotavjämning K mattläggingsbar efter 1-3 dygn. Ytan har då härdat tillräckligt för att matläggning skall kunna limmas till ytan.

Den angivna matläggningstiden är beroende på tjocklek (2-50 mm), temperatur samt relativ fuktighet i lokalen.

Den angivna tiden förutsätter ett uttorkningsklimat på +20 grader och minimum 50% RF i lokalen samt ett bra luftombyte. För att skynda på torktiden, söj för god ventilation under de första dygnen efter läggning.

TM Rotavjämning K är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig matläggning förutsatt att RF % i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt HusAMA.

Träggolv och andra fukt känsliga golvbeläggingsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspär.

## Förpackningar

Pumpbil  
Big bag  
Tät 20 kg's säck  
med bärhandtag



TM Rotavjämning K kan levereras med pumpbil.

## TEKNISKA DATA

Tryckhållfasthet	C30	Användningstid ca minuter:	15
Böjhållfasthet	F7	Gångbar timmar:	1-3
Vidhäftning	>1.5	Lagringstid månader:	3-5
RWFC klass	250/450	Vattenskadestabil:	Ja
Fri krympning 28 dygn %	<0.03	Provning sammansatt konstruktion	Ja
Utflytning, EN 12706 mm:	135-145	Uppfyller HusAMA	Ja
Emissioner TVOC 28 dygn µg/m <sup>2</sup> x h	< 10	Åtgång kg/kvm & mm (enligt GBR)	1.65
Tjocklek mm:	2-50		
Vattenbehov %:	ca 20	Provningmetoder enligt SP / SITAC's standard för P	
Blandningstid minuter:	2	märkning av avjämningsmassor, om inget annat anges.	



## TM Progress

### Huvudkontor

TM Progress AB  
Kavelvägen 7, Box 395  
891 28 Örnsköldsvik  
Tel 0660-29 95 30  
Fax 0660-37 67 65  
E-post: info@tmprogress.se  
www.tmprogress.se

### Försäljning

Stockholm 070-699 91 00  
Stockholm 070-637 99 77  
Stockholm 070-370 50 43  
Göteborg 070-325 85 40  
Göteborg 070-245 60 86  
Örebro 070-552 23 72  
Växjö 070-892 32 22  
Osby 070-860 99 09  
Örnsköldsvik 070-699 74 70

### Order & leverans

TM Progress AB  
Olbergavägen 8  
734 92 Hallstahammar  
Tel 0220-105 10  
Fax 0220-169 60  
E-post: hallsta@tmprogress.se

