



SNABBCEMENTBRUK



TM SNABBRUK H

Cementbruk för golv

TM SNABBRUK H är ett lättarbetat snabbcementbruk där man eftersträvar en snabb torktid.

TM SNABBRUK H är avsett för läggning i skikt mellan 5 och 100 mm på underlag av betong, lättbetong, klinker mm.

- Handläggning
- Fallläggning - slipsats
- Mycket bra arbetsbarhet
- Gångbar efter ca 1 timme
- Mattläggningsbar efter ett dygn
- Vattenskadestabil
- Uppfyller Hus AMA-kraven

TM SNABBRUK

Allmänt

TM SNABBRUK H är ett lättarbetat snabbcementbruk där man eftersträvar en mycket snabb torktid

TM SNABBRUK H lägges i skikt mellan 5-100 mm på underlag av betong, lättbetong, klinker mm.

Leveranssätt

TM SNABBRUK H levereras i säckar om 20 kg.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Ytorna som belägges, skall vara fasta och rena.

Cementhud, färg, fett, porösa och lösa föroreningar avlägsnas. Underlaget primas med TM PRIMER 001 spädning 1:3. Ej sugande underlag primas med en del TM SNABBRUK H och en del koncentrerad primer.

Blandas väl och borstas ut.

Handspackling

Bruket blandas till önskad konsistens med ca 2,8-3,2 liter per 20 kg säck. Massan blandas med visp eller tombolablandare i minst 2 minuter, stocka ut och lägg massan med lämpligt spackelverktyg.

Övrigt

Vid godkända fuktvärden kan ytan beläggas tidigast efter 12-24 timmar. Detta är beroende av tjocklek, temperatur samt relativ fuktighet i lokalen. Då fukt halten i första hand avgörs av den underliggande betongen bör RF-prov tagas.

Sörj för god ventilation under det första dygnet, detta för att påskynda uttorkningen.

TEKNISKA DATA

Böjhållfasthet MPa	4	Gångbar timmar	ca 1
Tryckhållfasthet MPa	18	Mattläggningstid timmar	12-24
Fri krympning %	0,04	Emmissionstestad	Ja
Vidhäftning MPa	>2	Vattenskadestabil	Ja
Läggningstemperatur minst	+10°C	Kvartsdammfri	Ja
Vattenbehov %	ca 14-16	Uppfyller Hus AMA	Ja
Användningstid minuter	ca 20	Åtgång kg/m ² och mm	1,7



TM Progress

Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

