



SNABBCEMENTBRUK



TM SNABBRUK P

Pumpbart cementbruk för golv

TM SNABBRUK P är ett pumpbart, lättarbetat snabbcementbruk där man eftersträvar ett snabbt hårdnande.

TM SNABBRUK P är avsett för läggning i skikt mellan 5 och 100 mm på underlag av betong, lättbetong,klinker, flytande konstruktioner.



- Pumpbar
- Handläggning
- Fallläggning - slipsats
- Mycket bra arbetsbarhet
- Gångbar efter ca 1-2 timmar
- Mattläggningsbar efter ett dygn
- Vattenskadestabil
- Uppfyller Hus AMA-kraven

TM SNABBRUK P

Allmänt

TM Snabbruk P är ett pumpbart, lättarbetat snabbcementbruk där man eftersträvar ett snabbt hårdnande.

TM Snabbruk P läggs i skikt mellan 5 och 100 mm på underlag av betong, lättbetong, klinker mm.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Underlaget skall vara fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning skall bortagas. Prima underlaget med TM Primer 001. Se särskilt produktblad. Temperatur i underlag, lokal och material skall vara minimum + 10 grader.

Handspackling

Bruket blandas till önskad konsistens med ca 2,8-3,0 liter per 20 kg säck. Massan blandas med visp eller tom-bolablandare i minst två minuter.

TM Snabbruk P går utmärkt att pumpa till arbetstället, och därefter stockas ut. Vid val av pump kontakta oss för mera information. Använd lämpligt spackelverktyg.

Lämpliga underlag

- Betong
- Lättbetong
- Stenkeramik
- Flytande konstruktioner.

Övrigt

TM Snabbruk P är gångbar efter 1-2 timmar. Före mattläggning skall man försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i HusAMA.

TM Snabbruk P är mattläggningsbar efter 1 dygn förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF. Den angivna tiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 grader, 50% RF och bra luftombyte.

Leveranssätt

TM Snabbruk P levereras i täta 20 kg's säckar med bärhandtag eller med pumpbil.

TEKNISKA DATA

Tryckhållfasthet SSEN 13813	18	Gångbar timmar, ca	ca 1
Böjhållfasthet SSEN 13813	5	Mattläggningsbar dygn, ca	1
Fri krympning %	0,02	Emmissionstestad	Ja
pH	10,5-11	Vattenskadestabil	Ja
Vidhäftning MPa	>2	Kvartsdammfri	Ja
Läggningstemperatur minst	+10°C	Uppfyller Hus AMA	Ja
Vattenbehov %	ca 14-15	Åtgång kg/m ² och mm enligt GBR	1,6
Användningstid minuter	ca 15		



TM Progress



Huvudkontor

TM Progress AB
Kavelvägen 7, Box 395
891 28 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
E-post: info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Försäljning

Stockholm 070-688 44 30
Stockholm 070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro 070-552 23 72
Växjö 070-892 32 22
Osby 070-860 99 09
Göteborg 070-325 85 40
Örnsköldsvik 070-699 74 70

Order & leverans

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar
Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
E-post: hallsta@tmprogress.se

